

REFRA B 4544

BÉTON RÉFRACTAIRE À PROJETER



CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Constituant de base : Chamotte

Granulométrie : 0 – 4 mm

Résistance pyroscopique (°C)	1500
Densité apparente	2,00
Porosité ouverte (%)	25,37
Résistance à l'écrasement en kg/cm ³	-



COMPOSITION CHIMIQUE (%)

Al ₂ O ₃
51,42

SiO ₂
35,14

CaO
8,02

Fe ₂ O ₃
1,29



PRINCIPALES UTILISATIONS

- > Gunitage à chaud des parois fours à coke.
- > Réparation par crépissage murs de chaudières.
- > Gunitage à chaud four de cimenterie.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Garantie : De 18 à 24 mois
- > Origine du produit : Algérien