BÉTON REFRACTAIRE

FICHE TECHNIQUE

REFRA B 7045

BÉTON RÉFRACTAIRE HYDRAULIQUE À COULER ET VIBRER MTA



CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Constituant de base : Andalousite

Granulométrie : 0 – 6 mm

Temperature d'emploi (°C)	1 600
Densité apparente	2,53
Porosité ouverte (%)	18,44
Résistance à l'écrasement à froid (N/mm2)	70

COMPOSITION CHIMIQUE (%)

Al_2O_3	SiO_2	CaO	Fe_2O_3
50-63	25-30	2-2,8	1-1,07

PRINCIPALES UTILISATIONS

- Revêtement voute de boite a fumée cimenterie.
- Zone d'entrée gaine de gaz cyclone. Cimenterie
- Revêtement rigoles de coulée.(sidérurgie)
- Revêtement de sécurité du répartiteur. .(sidérurgie)
- Confection de brûleurs. .(sidérurgie)
- Confection de brûleurs. Fonderie
- Maçonnage partie basse des cubilots. Fonderie
- Maçonnage four de fusion. Fonderie
- Soles de chaudières.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Garantie : >12mois
- Délai de livraison : 05 jours
- Origine du produit : Algérien

REFRACTAL

Refractal Algerie

www.refractal.dz

+213 560 52 11 79

commercial@refractal.dz

zone UV 12 Chaiba Commune de Sidi Amar - Annaba