BÉTON REFRACTAIRE

FICHE TECHNIQUE

REFRA B 8635 A G

BÉTON RÉFRACTAIRE HYDRAULIQUE DENSE À COULER ET GUNITER H.T.A



CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Constituant de base : Bauxite

Granulométrie : 0 – 5 mm

Temperature d'emploi (°C)	1 600
Densité apparente	2,53
Porosité ouverte (%)	20
Compression à froid (N/mm2) à 1100°C	95

COMPOSITION CHIMIQUE (%)

Al_2O_3	SiO_2	CaO	Fe_2O_3
82 - 85	4 -5	4 -5	4 -5

PRINCIPALES UTILISATIONS

- Gunitage intérieur d'usure four cimenterie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Garantie :12 mois
- Origine du produit : Algérien
- Durée de stockage : 12 mois

REFRACTAL

Refractal Algerie

www.refractal.dz

+213 560 52 11 79

commercial@refractal.dz

zone UV 12 Chaiba Commune de Sidi Amar - Annaba